



RETICOLANTE PR

Aditivo para RETICOL e SUPRALAK
SEMILUCIDO

Generalidades

O RETICOLANTE PR é um aditivo que se utiliza em combinação com o RETICOL (vitrificador para pavimentos de madeira) para melhorar consideravelmente as propriedades de resistência à abrasão e aos agentes químicos.

A utilização de RETICOLANTE PR é aconselhada quando se efectua com RETICOL o tratamento de pavimentos em madeira sujeitos a manchas fáceis e/ou tráfego de pessoas e coisas particularmente intenso e pesado.

O RETICOLANTE PR permite melhorar significativamente as seguintes características da película de RETICOL:

- dureza
- adesão à superfície
- resistência à abrasão
- resistência aos riscos, ao arrastamento dos pés e às manchas negras dos tacões
- resistência à água e aos detergentes
- resistência ao álcool e aos solventes
- resistência às nódoas

Modo de utilização

Alguns minutos antes da aplicação de RETICOL ou SUPRALAK SEMILUCIDO no pavimento, deita-se RETICOLANTE PR no recipiente de RETICOL ou SUPRALAK SEMILUCIDO, agitando depois este último energicamente para facilitar a mistura dos dois produtos.

A dosagem aconselhada é de 100-200 gramas de RETICOLANTE PR para 10 litros de RETICOL ou SUPRALAK SEMILUCIDO (máx. 1 frascos de RETICOLANTE PR são suficientes para um recipiente de 5 litros).

RETICOLANTE PR

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	reticulante multifuncional à base de aziridina
ASPECTO FÍSICO	Líquido amarelado
PERFUME	Característico
PESO ESPECÍFICO:	1,08
pH	10,5 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	diluível

Equipamentos de Protecção



Luvas de Borracha
ouPVC

NATUREZA DOS PERIGOS E CONSELHOS DE SEGURANÇA

O produto é NOCIVO por ingestão e IRRITANTE para os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar o médico.



6 x 100 ml.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5º C

Embalagem

6 x 100 ml.

LINHA PROTECÇÃO DE PAVIMENTOS

