



# SUPRALAK SEMILUCIDO

Tratamento acrílico-uretânico permanente, à base de água, para pavimentos de madeira

## Generalidades

O SUPRALAK SEMILUCIDO é um tratamento de base aquosa, de efeito acetinado, para pavimentos em madeira. O SUPRALAK SEMILUCIDO não altera nem o aspecto, nem a cor natural do parquet. Não amarelece com o passar do tempo. Fornece um brilho sedoso, semelhante ao proporcionado pela cera.

O SUPRALAK SEMILUCIDO caracteriza-se por uma grande facilidade de aplicação. Tem um ótimo poder de disfarce das imperfeições superficiais do pavimento.

O SUPRALAK SEMILUCIDO forma um revestimento dotado de grande dureza e elasticidade, e é resistente ao tráfego e aos sulcos. Este produto é constituído por um só componente, não exigindo a adição de catalizadores. É completamente inodoro, não nocivo nem inflamável.

## Campos de aplicação

O SUPRALAK SEMILUCIDO emprega-se para o tratamento dos pavimentos novos e regenerados, seja à base de madeira de essência dura (CARVALHO, MOGNO, CEREJEIRA, TECA, CHOUPO, etc.), seja à base de madeiras resinosas (CAMBALA, DOUSSIÉ, AFROMOSIA, etc.).

Agitar antes de utilizar. Nunca aplicar o produto a temperaturas inferiores a 10 °C.

Sobre o pavimento devidamente preparado e deixado secar durante, pelo menos, 2 dias, aplicar a primeira demão de SUPRALAK SEMILUCIDO, utilizando um aplicador de cera. Deixar secar durante duas horas. Se necessário, eliminar o eventual levantamento dos pêlos da fibra da madeira, lixando com lixa de grão fino (120-150 mesh). Aplicar, seguindo o mesmo procedimento, de 2 a 4 demãos de SUPRALAK SEMILUCIDO, dependendo das características da madeira e do efeito pretendido.

Um pavimento tratado com o SUPRALAK SEMILUCIDO pode ser submetido ao tráfego depois de decorridas 24 horas sobre o fim do tratamento. No entanto, a resistência mecânica máxima é alcançada depois de decorridos cerca de 15 dias sobre a aplicação do produto. Assim, é necessário programar o tratamento com eventuais outras operações (colocação de mobiliário e objectos decorativos, pintura de paredes e de caixilhos), a fim de evitar sulcos e danos no pavimento tratado. Para aumentar a dureza superficial inicial a seguir à aplicação, e reduzir o tempo de endurecimento total, pode utilizar-se o endurecedor RETICOLANTE PR, adicionando-o, numa proporção de 100 ml (1 frasco), a uma embalagem de 5 litros de SUPRALAK SEMILUCIDO.

Para aumentar a eficácia de protecção do parquet contra as manchas de óleo, gordura e água, pode aplicar-se periodicamente sobre a película de SUPRALAK SEMILUCIDO uma demão do tratamento especial antimanchas à base de água FINISOL.

Para a manutenção quotidiana dos pavimentos tratados com SUPRALAK SEMILUCIDO, alternar operações de varredura a húmido, com vassoura com a franja impregnada em STATOKIT AF, com lavagens com LEGNO OK, detergente neutro específico para madeira.

Para operações de recuperação e de eliminação de sulcos e de sinais negros, utilizar o método Spraycleaning com EASYBUFF e máquina rotativa monodisco equipada com um disco vermelho.

É possível regenerar parcialmente a película de SUPRALAK SEMILUCIDO mediante a aplicação de uma demão nos pontos de maior desgaste.

# SUPRALAK SEMILUCIDO

## Características técnicas

<b>COMPOSIÇÃO</b>	emulsão de polímeros e ceras sintéticas, agentes filmicos, perfumes
<b>ASPECTO FÍSICO</b>	líquido branco lácteo
<b>PERFUME</b>	perfumado
<b>PESO ESPECÍFICO:</b>	1,01
<b>pH:</b>	8,5 ± 0,5
<b>SOLUBILIDADE NA ÁGUA</b>	diluível
<b>SECAGEM LIVRE DE PÓ</b>	1 horas (a 20 °C e com um teor de humidade relativa de 65%)
<b>POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POSTERIOR DE VERNIZ</b>	2 horas (a 20 °C e com um teor de humidade relativa de 65%)
<b>POSSIBILIDADE DE LIXAR</b>	2 horas
<b>RENDIMENTO</b>	40 – 50 ml/ m2 por demão e segundo a porosidade do pavimento

### Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto não é considerado perigoso.

### Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL  
Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5º C



4 x 5 Lt.